



# REFINISHER'S SELECT®

## Hoja Técnica y Datos del Producto

# REFINISHER'S SELECT® Capa Transparente Uretano (RS6020)

### INFORMACION DEL PRODUCTO

#### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Uretanos transparentes de secado rápido y alto brillo, diseñado para aplicar sobre las capas de base y monocapas catalizadas.

#### APLICACION

1. Permite que la capa final se seque de acuerdo con las instrucciones del fabricante antes de aplicar la capa transparente.
2. Ajuste la presión de aire en la pistola a 50-60 psi para pistolas alimentadas por sifón, 8-10 psi para pistolas HVLP.
3. Aplique 2 manos húmedas, permitiendo que la primera mano tenga un tiempo de orear de 5-10 minutos.

#### DATOS DEL PRODUCTO

**Vida Util:** 4 horas a 21°C (70°F)  
**VOC:** 1,9 kg (4,2 lb) por galón listo para aplicar

#### SUBSTRATOS

Capas de base o sistemas de monocapas catalizadas de menos de, o igual a 3,0 kg (6,6 lb) por galón VOC.

#### PULIDO

Si es necesario, lijar con papel de lija de 1500 granos o más fino después de 8 horas. Pulir con el compuesto apropiado después de 24 horas. El pulido es más fácil cuando se hace dentro de las primeras 48 horas después del aplicado.

#### MEZCLADO



4 Partes de RS6020

a



1 Parte RS9810  
o RS9820

#### Capas Transparentes:

RS6010-Rápida-Disponible en galón o en ¼ de galón  
RS6020-En General- Disponible en galón o en ¼ de galón

#### Endurecedores:

RS9810- Rápida-Disponible en galón o en pinta  
RS9820-En General- Disponible en galón o en pinta

**\*Nota:** Ambos transparentes se pueden mezclar con cualquiera de los endurecedores a esta proporción para ajustar los tiempos de secado.

#### SECADO

#### Tiempo de Secado al Aire @ 21°C (70°F)

Libre de Polvo  
Libre de Cinta Adhesiva  
Para Entregar  
Secado Forzado @ 60°C (140°F)

#### EN GENERAL

20 minutos  
12 horas  
12 horas  
20 minutos

#### REPARACIONES PEQUEÑAS

5 minutos  
6 horas  
6 horas  
20 minutos

Revisada en Junio 2015

