



REFINISHER'S SELECT®

Hoja Técnica
y Datos del
Producto



REFINISHER'S SELECT® Relleno Uretano Primer 2K (RS3702)

INFORMACION DEL PRODUCTO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Es un producto primario de dos componentes, de altos sólidos, diseñado para ser usado con los productos de Acabado Automotriz **REFINISHER'S SELECT**

PREPARACION DE LA SUPERFICIE



4 partes de RS3702 + 1 parte RS9702

APLICACION

Aplicar 20-30 PSI con pistola convencional. Aplicar 2-3 manos permitiendo tiempo de oreo de 5-10 minutos entre manos.

Deje secar 30 minutos, antes de lijar. Use lija 400-600

DATOS DEL PRODUCTO

Peso/gl.= 10.98+- lbs./gl.

Viscosidad (cps)= 400-700

Viscosidad reducida (copa zahn)= 38-42 seg.

Pot Life= 4-5 horas (25°C) % sólidos= 55+1

PRECAUCION

INFLAMABLE: Manténgase alejado del calor, chispas y llamas. Vapor nocivo, evite la respiración de sus vapores. Use con ventilación adecuada. Evite el contacto con la piel.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Revisada en Junio 2015

