



HOJA TECNICA Y DATOS DEL PRODUCTO

FONDO POLIURETANO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

EL FONDO POLIURETANO es un sellador catalizado de alto rendimiento, excelente relleno, rápido secado y excelente lijabilidad. Especialmente de uso interior.

CARACTERISTICAS DE PRODUCTO

- **Transparente**
- **Calidad**
- **Excelente Rendimiento**
- **Fondo de Alto Rendimiento**
- **Rápido Secado**
- **Uso Interior**

CARACTERISTICAS DE DESEMPEÑO

Tiempo de vida útil de la mezcla: 2-3 H.

Solidos en peso: 47 – 50 %

Seco Tocar: 15-20 Min.

Seco para manipular: 30-40 Min.

Seco para recubrir: 60 Min.

Seco para lijar: 35-45 Min.

Rendimiento Teórico: 60-65 mts²/gal a 1 mils de película seca.

(El rendimiento es un resultado de un cálculo teórico que puede variar dependiendo de la porosidad, edad y tipo de la madera)

CONDICIONES DE APLICACIÓN

- 1.- Use mascarillas con filtro para vapores Orgánicos.
- 2.- Mezclar perfectamente el producto antes de ser usado con una paleta o espátula, evitar el uso de agitador mecánico.
- 3.- Este es un producto que requiere de un catalizador.
- 4.-Debe aplicarse a pistola asistida por aire.
- 5.-Filtre la mezcla antes de aplicarla para evitar contaminantes que puedan aparecer en el acabado final.
- 6.-Aplique dos o tres manos dejando 15-20 minutos de oreo entre mano y mano.
- 7.-Puede ser lijado después de 40 minutos de preferencia con papel lija # 220 - # 320, antes de aplicar acabado final.

REDUCCION Y CATALIZACION

La relación de mezcla es:

- 4 partes de Fondo
- 1 parte de Catalizador
- 2 partes de Thinner Poliuretano R8KSA6L.

(El tiempo de vida útil de la mezcla es de 2 -3 horas)



HOJA TECNICA Y DATOS DEL PRODUCTO

FONDO POLIURETANO

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

- 1.-La madera debe estar seca, limpia y libre de grasa o polvo que pueda interferir con el desempeño de los acabados.
- 2.-Un sistema de lijado típico para madera es comenzar con papel # 100 seguido por papel #150, # 180 y terminar con # 220 dependiendo de la madera que se esté trabajando.
- 3.-El rango de lijas a usar debe ser lo más cercano posible para no dejar rayones que puedan ser difíciles de remover al final.
- 4.-Todo el polvo de lijado debe ser removido con un trapo limpio o una aspiradora mecánica.
- 5.-Si el material queda algún residuo de suciedad o grasa esta debe ser removida con Thinner R8KSA6L.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Pistola asistida por aire:
Viscosidad de Aplicación: 18-25 Seg. En copa Zahn #2.
Presión: 15-30 PSI
Boquilla: 1,8 – 2.0 mm

PRECAUCIONES

*Evitar el contacto prolongado con la piel.
Evitar el contacto con los ojos. Este producto puede causar irritación.*

En caso de accidente, lavar el área expuesta del cuerpo con abundante agua y jabón.

No ingerir el producto, ya que puede causar daños estomacales, náuseas, vomito y/o diarrea. Si es ingerido. NO INDUCIR EL VOMITO, buscar ayuda médica inmediata

Mantener el producto bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

Utilizar en lugares con buena ventilación, en caso de salpicadura, limpia con agua y jabón.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

