



BARNIZ POLIURETANO

Hoja Técnica y Datos del Producto

Barniz Poliuretano SW BPSW

INFORMACION DEL PRODUCTO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Es un Barniz Poliuretano SW es un transparente de uso exterior e interior, de un solo componente y aditivos especiales contra los rayos UV; que proporcionan mayor durabilidad y belleza; que los barnices convencionales.

Características del producto:

- Mono Componente
- Protección UV
- Sellador y Acabado
- Rápido Secado y Curado
- Libre de Plomo y Mercurio
- Disponible en Brillante

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Maderas Pintadas: La madera debe de estar limpia y libre de residuos de pintura anterior, polvo, ceras etc.; para asegurar una adecuada adhesión.

Proceda como si fuera nueva madera

Maderas Nuevas:

- Lije la madera con papel #150- #180
- Aplique una mano de barniz diluido al 15-25% con Mineral Spirit (R1K4) como sellador
- Lije la madera con papel #220- #320
- Aplique una o dos manos diluidas al 10-15% con Mineral Spirit (R1K4) como acabado final.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Brocha o Rolo: reducir entre 10-15% con Mineral Spirit (R1K4)

Pistola Asistida por Aire: reducir entre 15-20% con Mineral Spirit (R1K4).

Este producto no necesita sellador o sealer. si prefiere usar sellador, debe ser acrílico para uso exterior.

Precauciones: mantenga este producto bajo condiciones adecuadas de almacenamiento. Utilizar en lugares con buena ventilación, y en caso de salpicadura limpiar con agua y jabón.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

RECOMENDACION DE USO

- Puertas y Ventanas Barandas
- y Pérgolas
- Gabinetes y todas las superficies en madera
- Interior/Exterior

APLICACION

Brocha: use una brocha de cerdas naturales limpia y suave aplicando el menor número posible de brochazo a, para evitar la formación de burbujas.

Rolo ó Rodillo: use rodillo de felpa de 3/8"-3/4" para evitar la formación de burbujas, evite pasadas rápidas y repetidas.

Pistola Convencional:

- Presión de 15 a 30 psi (103-206 kpa)
- Bosquillade 1.5 a 1.8mm
- Viscosidad: 18 a 22 segundos en copa Zahn #2

No debe aplicarse si la superficie esta caliente o húmeda y se recomienda que la madera este por debajo de 15% de humedad.

CARACTERISTICAS DESPUES DE APLIC.

Secado:

- Al tacto: 30 a 40 minutos
- completo: 4 a 6 horas
- Repintar: 8 a 12 horas

Rendimiento promedio: aproximadamente 60 a 65 m²/gal, a 1 mils (25 micrones) de espesor

*** El rendimiento es un dato teórico que depende del tipo, porosidad y edad de la madera. Se recomienda un área de prueba**

Revisada junio de 2017

