



EXCELLO®

Hoja Técnica y Datos del Producto

EXCELLO®

EXCELLO PREMIUM

Flat/Satín/Semi-Gloss

INFORMACION DEL PRODUCTO

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Excello Premium. Es el más novedoso sistema de pintura preparada, formulada para uso externo e interno en superficie de concreto y/o madera. Cuenta con 5 bases que permiten alcanzar una gama infinita de más de 1,500 colores incluyendo tonalidades cálidas, neutrales, enérgicas, sutiles, atrevidas y sencillas.

Color: Más de 1500 colores

Cubrimiento Flat: 30-40 mt²/gl. @ 4 mils húmedo; 1.2 mils seco.

Cubrimiento Satín: 25-35 mt²/gl. @ 4 mils húmedo; 1.2 mils seco.

Cubrimiento Semi-Gloss: 25-30 mt²/gl. @4 mils húmedo; 1.2 mils seco.

Tiempo se secado @ 50% RH:

Dependiendo de temperatura y humedad @25°C-30°C

Al Tacto: 1.5 horas

Repintado: 3-4 horas

Punto de evaporación: N/A

Acabado/Brillo:

Flat: 0-5 units @ 85°

Satín: 15-25 @ 85°

Semi-Gloss: 30-40 units @ 60°

Tintado con BAC:

Base	onz./gl.	Fuerza
Extra White	0-5	100%
Deep	4-12	100%
UltraDeep	4-12	100%
Vivid Yellow	4-12	100%
Ligth yellow	4-12	100%

Tipo de Vehículo: Acrílico

Sólidos por volumen: 32 ± 2%

Sólidos por peso: 48 ± 2%

Peso por galón: 10.32 lb. Aprox.

Resistencia al Hongo:

Contiene agentes que inhiben la creación de hongos y bacterias en la superficie de la película aplicada.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Ver especificaciones de los imprimadores para las condiciones de aplicaciones con este producto.

Aluminio

2 cts. Excello

Block

1 ct. Imprimador Acrilico Loxon

2 cts. Excello

Paneles compuestos de cemento

1 ct. Imprimador Acrilico Loxon

2 cts. Excello

Ladrillo

1 ct. Imprimador Acrilico Loxon

2 cts. Excello

Acero Galvanizado

2 cts. Excello

Pañete

1 ct. Imprimador Acrilico Loxon

2 cts. Excello

Plywood

1 ct. Imprimador Exterior para Madera

2 cts. Excello

Acero

1 ct. All Surface Enamel Oil Primer

2 cts. Excello

Vinyl

2 cts. Excello

Madera Comprimida, Cheap Board

1 ct. Imprimador Exterior para Madera

2 cts. Excello





EXCELLO®

Hoja Técnica y Datos del Producto

EXCELLO®

EXCELLO PREMIUM

Flat/Satín/Semi-Gloss

INFORMACION DEL PRODUCTO

PREPARACION DE SUPERFICIES

CUIDADO! La remoción de pintura vieja con lijas, espátulas y otros puede producir polvo y vapores que contiene plomo. La exposición de estos polvos y vapores puede causar daños cerebrales u otros daños o efectos a la salud, especialmente a niños y señoras en período de embarazo. Para controlar las exposiciones de plomo y otras sustancias es requerido el uso apropiado de equipos de protección como: respiradores y equipos de limpieza.

Remueva toda contaminación de la superficie lavando con un limpiador apropiado, enjuague con suficiente agua y deje secar. Partículas sueltas en la superficie debe ser removida con espátulas y luego lijar. Las superficies que queden con brillo, deben ser lijadas hasta opaca. Manchas de lápices, marcadores, humo, grasas, etc. Deben ser selladas con Pro-Block Primer Sealer.

Caulking/Masilla

Rellenar todos los espacios encontrados en las superficie, paredes, puertas, ventanas con el Sellador Siliconized Acrylic Caulk después de imprimada la superficie.

Aluminio y Acero Galvanizado

Lave la superficie con un limpiador apropiado para remover contaminaciones como grasa, aceites y otros. Cualquier corrosión debe ser removida con lijas, espátulas u otro método abrasivo.

Composiciones de Cemento/Sheet Rock

Remueva toda la grasa, aceites, sucio, partículas sueltas, material viejo, etc.. Deje secar la superficie. Si la superficie es nueva, pruebe el nivel de alcalinidad de la superficie, si el pH está más alto que 8, entonces imprima con Imprimador Acrílico Loxon.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Concreto, Cemento, Block.

Todas las superficies nuevas deben ser curadas de acuerdo a las indicaciones de suplidor, usualmente 30 días. Remueva todas los agentes desmoldeantes y de curado. Si la aplicación de pintura no puede esperar 30 días, entonces deje curar por 7 días e imprima la superficie con Imprimador Acrílico Loxon. Grietas, hendiduras y otros desperfectos pueden ser rellenados con ConSeal Patch o Sellador.

Acero

Formaciones de óxido y moho deben ser removidas con lijas, espátulas u otro método abrasivo. Acero desnudo debe ser imprimado al mismo día que sea limpiado.

Pañete

Remueva todo pañete suelto y eflorescencia. Deje el pañete nuevo curar por 30 días, si no puede esperar 30 días, entonces deje curar por 5-7 días e imprima la superficie con Loxon Masonary Primer.

Madera comprimida/Cheap Board, Plywood

Lije toda imperfección de la superficie, rellene las hendiduras y posibles huecos con Masilla base Agua Sherwood lije hasta la textura requerida. Imprime todas las reparaciones.

Hongos y Moho.

Remueva antes de pintar, lavando con una solución de 1 parte de cloro liquido por 3 partes de agua. Aplique la solución y cepille, deje reposar por 10 minutos. Enjuague con suficiente agua y deje secar. Recuerde de usar equipos de protección personal como: guantes, lentes, etc..





EXCELLO®

Hoja Técnica y Datos del Producto

EXCELLO®

EXCELLO PREMIUM

Flat/Satín/Semi-Gloss

INFORMACION DEL PRODUCTO

APLICACION

No aplique la pintura si se pronostica lluvia en las próximas 2-3 horas

No se necesita reducir la pintura

Brocha:

Use brocha de Nylon o Poliéster

Rolo:

Use rolo de 3/8" - 3/4" de fibras sintéticas.

Spray-sin aire

Presión: 2000 psi

Boquilla: 0.015" - 0.019"

INFORMACION PARA LIMPIEZA

Limpie derrames y salpicaduras inmediatamente con agua tibia y jabón. Limpie las herramientas y manos con agua tibia y jabón. Después de limpiar las pistolas de aplicación, limpie con solvente "Mineral Spirit" para prevención de formación de óxido. Siga las recomendaciones del fabricante del equipo para su mantenimiento apropiado.

PRECAUCION

- Para uso Interior/Exterior
- Proteja de congelamiento
- No es Reactivo Fotoquímico
- No utilice en superficies horizontales donde se acumule agua.

PRECAUCION

Contiene Sílice Cristalina y Zinc. Use solo en lugares con adecuada ventilación. Para evitar exposición de vapores abra ventanas y puertas o utilice cualquier instrumento que asegure la entrada y salida de aire fresco durante la aplicación y secado.

PRECAUCION

Si se presenta lágrimas o dolores de cabeza, aumente la ventilación de aire fresco o utilice respiradores apropiados (aprobado por NIOSH), o salga del área. Asegurase de tener ventilación adecuada cuando este lijando o puliendo. Si la ventilación apropiada no se puede tener, entonces utilice respiradores para partícula (aprobados por NIOSH), siga las instrucciones del fabricante del respirador para el uso adecuado. Evite el contacto con ojos y piel. Lave las manos después de utilizar. Mantenga el recipiente cerrado cuando no esté en uso. No transfiera el contenido en otro contenedor para almacenar. **PRIMEROS AUXILIOS.** En caso de contacto ocular, enjuague con mucha agua fresca. Visite un doctor si la irritación se mantiene. Si ingiere, consiga asistencia médica inmediata. **EFFECTOS ATRASADOS POR EXPOSICION PROLONGADA.** El polvo de los abrasivos pueden contener Sílice Cristalina la cual ha sido demostrada causante de daños pulmonares y cáncer en uso a largo plazo. **CUIDADO.** Este producto contiene un químico conocido como causante de cáncer por el estado de California. **NO INGIERA. MANTENGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

La información y recomendaciones para esta Hoja Técnica está basada en pruebas conducidas por o hechas para The Sherwin-Williams Company

Dicha información y recomendaciones están sujetas a cambios. Consulte su representante de Sherwin-Williams para la más reciente Hoja Técnica.

Revisada junio de 2015

