

LACA NITROCELULOSA

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO
<p>Laca tipo nitrocelulosa para madera en interior que proporciona un acabado resistente, secado rápido, fácil aplicación y alta calidad de desempeño en ambientes domésticos.</p> <p><i>Posee excelente Nivelamiento y acabado Brillante, Semimate y Mate; para destacar la belleza natural de la madera en interiores.</i></p>	<p>Color: Transparente ligeramente ámbar Brillo a 60°:</p> <p>Tipos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laca Brillante • Laca Semimate • Laca Mate • Sólidos por peso: 45 – 50 % • Sólidos en volumen: 32% • P/GL.: 8.60 – 8.70 lb/gl <p>Aplicación: Pistola asistida por aire Reducción: 100-150% con Thinner R7K248 Secado al Aire (@25°C, 50% de humedad relativa, aplicado a 4mils húmedas.): Al tacto: 5-10 minutos Para manipular: 30 minutos Para repintar: 1 hora Para pulir: 18 horas Para empacar: 24 horas Rendimiento a 1 mils: 25 – 30 m²/ gal. (El rendimiento es un resultado teórico y depende de la porosidad, tipo y edad de la madera)</p>
<p>PREPARACION DE LA SUPERFICIE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese que la superficie este limpia, seca y libre de grasa • Se aplica generalmente sobre madera previamente preparada con Selladores para madera tipo Nitrocelulosa. • Lije con papel # 150-180. • Use 1 o 2 manos de Sellador Super Concentrado • Lije con papel lija # 220-320 antes de aplicar el acabado. • De esta manera la superficie esta lista para aplicar 1 o 2 manos de acabado laca. 	<p>APLICACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilice SHER-WOOD® Tintes para uso interior • Use Sellador Super Concentrado antes de aplicar el acabado laca. Esto le garantiza ahorros en los acabados, excelente calidad y relleno (opcional). • Lije la superficie con papel # 220-320 antes de aplicar el acabado laca. • Aplique con pistola asistida por aire • Aplique dos manos, con un tiempo de entre mano y mano de 5 minutos. <p>REDUCCIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agite cuidadosamente la laca antes de diluir. Reduzca al 100-150% con Thinner R7K248 (1 parte de laca con 11/2 partes de Thinner)



<p>PRECAUCIONES: <i>Mantenga este producto bajo condiciones adecuadas de almacenamiento. Utilizar en lugares con buena ventilación. En caso de salpicaduras, limpiar con agua y jabon.</i></p> <p>MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.</p>	<p>Fabricado en la República Dominicana por: Acabados Automotrices, S.A. Autopista Duarte Km. 16 ½ Registro Industrial # 15212</p>